



COPY OF PAPER  
ORIGINALLY FILED

PATENT  
Docket No. 199372003600  
Client Ref. 133055US

**CERTIFICATE OF MAILING BY "FIRST CLASS MAIL"**

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to:  
Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231, on May 24, 2002.

*Cheryl Y. Price*  
Cheryl Y. Price

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In the application of:

TOSHIMA

Serial No.: 10/036,787

Filing Date: October 19, 2001

For: METHOD AND APPARATUS OF  
PROCESSING SURFACE OF  
SUBSTRATE

Examiner: Not Assigned

Group Art Unit: Not Assigned

**SUBMISSION OF CERTIFIED FOREIGN PRIORITY DOCUMENTS**

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

Dear Sir:


The filing papers claimed priority under 35 U.S.C. § 119 on the basis of Japan patent application no. 2000-320646, filed on October 10, 2000. A certified copy of said patent application is submitted herewith, thereby perfecting the priority claim.

- ☒ The issue fee has not become due for this application.
- ☐ The issue fee is due to be paid on \*.
- ☐ The issue fee was paid on \* and a petition requesting entry of the priority documents accompanies this submission.

The Assistant Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees under 37 C.F.R. §§ 1.16 and 1.17 that may be required by this submission, or to credit any overpayment, to Deposit Account No. 03-1952.

Dated: May 24, 2002

Respectfully submitted,

By:   
David L. Fehrman  
Registration No. 28,600

Morrison & Foerster LLP  
555 West Fifth Street  
Suite 3500  
Los Angeles, California 90013-1024  
Telephone: (213) 892-5601  
Facsimile: (213) 892-5454



日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年10月20日

出願番号

Application Number:

特願2000-320646

出願人


Applicant(s):

東京エレクトロン株式会社

2001年10月19日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3091687

【書類名】 特許願

【整理番号】 JPP003159

【提出日】 平成12年10月20日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 H01L 21/302

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650 東京エレクトロン九州株式会社山梨開発センター内

【氏名】 戸島 孝之

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650 東京エレクトロン九州株式会社山梨開発センター内

【氏名】 山坂 都

【特許出願人】

【識別番号】 000219967

【氏名又は名称】 東京エレクトロン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100096644

【弁理士】

【氏名又は名称】 中本 菊彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003403

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 基板表面処理方法及び基板表面処理装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 レジストパターンが形成された被処理基板に薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜を除去するエッチング工程と、

上記被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄するリンス工程と

上記被処理基板に所定濃度のオゾン水を供給して被処理基板の表面を親水性にすべく酸化膜を形成する工程と、

上記被処理基板に乾燥気体を供給して被処理基板表面に付着する水分を除去する乾燥工程と、

を有することを特徴とする基板表面処理方法。

【請求項 2】 レジストパターンが形成された被処理基板に薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜を除去するエッチング工程と、

上記被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄するリンス工程と

上記被処理基板に所定濃度のオゾン水を供給して被処理基板の表面を親水性にすべく酸化膜を形成する工程と、

上記被処理基板を回転して被処理基板表面に付着する水分を除去する乾燥工程と、

を有することを特徴とする基板表面処理方法。

【請求項 3】 レジストパターンが形成された被処理基板とレジストパターンが形成されない被処理基板に分けて別の処理工程を選択して行う基板表面処理方法であって、

レジストパターンが形成された被処理基板の処理は、被処理基板に薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜を除去するエッチング工程と、

上記被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄するリンス工程と

上記被処理基板に所定濃度のオゾン水を供給して被処理基板の表面を親水性に

すべく酸化膜を形成する工程と、

上記被処理基板に乾燥気体を供給して被処理基板表面に付着する水分を除去する乾燥工程と、を有し、

レジストパターンが形成されない被処理基板の処理は、被処理基板に薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜を除去するエッチング工程と、

上記被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄するリンス工程と

上記被処理基板に乾燥用溶媒を供給して被処理基板表面に付着する水分を除去する乾燥工程と、

を有することを特徴とする基板表面処理方法。

【請求項 4】 レジストパターンが形成された被処理基板とレジストパターンが形成されない被処理基板に分けて別の処理工程を選択して行う基板表面処理方法であって、

レジストパターンが形成された被処理基板の処理は、被処理基板に薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜を除去するエッチング工程と、

上記被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄するリンス工程と

上記被処理基板に所定濃度のオゾン水を供給して被処理基板の表面を親水性にすべく酸化膜を形成する工程と、

上記被処理基板を回転して被処理基板表面に付着する水分を除去する乾燥工程と、を有し、

レジストパターンが形成されない被処理基板の処理は、被処理基板に薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜を除去するエッチング工程と、

上記被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄するリンス工程と

上記被処理基板に乾燥用溶媒を供給して被処理基板表面に付着する水分を除去する乾燥工程と、

を有することを特徴とする基板表面処理方法。

【請求項 5】 請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の基板表面処理方法にお

いて、

上記親水化工程におけるオゾン水の濃度が、0.5～10ppmであることを特徴とする基板表面処理方法。

【請求項6】 被処理基板を収容する処理室と、

上記処理室内の被処理基板に酸化膜除去用の薬液を供給する薬液供給手段と、

上記処理室内の被処理基板に洗浄用のリンス液を供給するリンス液供給手段と

上記処理室内の被処理基板にオゾン水を供給するオゾン水供給手段と、

上記処理室内に乾燥気体を供給する乾燥気体供給手段と、

上記処理室内に乾燥用溶媒を供給する乾燥用溶媒供給手段と、

上記処理室内にレジストパターンが形成された被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手段と乾燥気体供給手段に作動信号を伝達し、上記処理室内にレジストパターンが形成されない被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手段と乾燥気体供給手段に代えて上記乾燥用溶媒供給手段に作動信号を伝達する制御手段と、

を具備することを特徴とする基板表面処理装置。

【請求項7】 被処理基板を収容する処理室と、

上記処理室内の被処理基板に酸化膜除去用の薬液を供給する薬液供給手段と、

上記処理室内の被処理基板に洗浄用のリンス液を供給するリンス液供給手段と

上記処理室内の被処理基板にオゾン水を供給するオゾン水供給手段と、

上記被処理基板を回転する回転乾燥手段と、

上記処理室内に乾燥用溶媒を供給する乾燥用溶媒供給手段と、

上記処理室内にレジストパターンが形成された被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手段と回転乾燥手段に作動信号を伝達し、上記処理室内にレジストパターンが形成されない被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手段と回転乾燥手段に代えて上記乾燥用溶媒供給手段に作動信号を伝達する制御手段と、

を具備することを特徴とする基板表面処理装置。

【請求項 8】 被処理基板を収容する処理室と、  
上記被処理基板を収容する乾燥室と、  
上記処理室内の被処理基板に酸化膜除去用の薬液を供給する薬液供給手段と、  
上記処理室内の被処理基板に洗浄用のリンス液を供給するリンス液供給手段と、  
上記処理室内の被処理基板にオゾン水を供給するオゾン水供給手段と、  
上記乾燥室内に乾燥気体を供給する乾燥気体供給手段と、  
上記乾燥室内に乾燥用溶媒を供給する乾燥用溶媒供給手段と、  
上記処理室内にレジストパターンが形成された被処理基板を収容するときは、  
上記オゾン水供給手段と乾燥気体供給手段に作動信号を伝達し、上記処理室内に  
レジストパターンが形成されない被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供  
給手段と乾燥気体供給手段に代えて上記乾燥用溶媒供給手段に作動信号を伝達す  
る制御手段と、  
を具備することを特徴とする基板表面処理装置。

【請求項 9】 被処理基板を収容する処理室と、  
上記被処理基板を収容する乾燥室と、  
上記処理室内の被処理基板に酸化膜除去用の薬液を供給する薬液供給手段と、  
上記処理室内の被処理基板に洗浄用のリンス液を供給するリンス液供給手段と、  
上記処理室内の被処理基板にオゾン水を供給するオゾン水供給手段と、  
上記被処理基板を回転する回転乾燥手段と、  
上記乾燥室内に乾燥用溶媒を供給する乾燥用溶媒供給手段と、  
上記処理室内にレジストパターンが形成された被処理基板を収容するときは、  
上記オゾン水供給手段と回転乾燥手段に作動信号を伝達し、上記処理室内にレジ  
ストパターンが形成されない被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手  
段と回転乾燥手段に代えて上記乾燥用溶媒供給手段に作動信号を伝達する制御手  
段と、  
を具備することを特徴とする基板表面処理装置。

【請求項 10】 請求項 8 記載の基板表面処理装置において、



上記処理室と乾燥室とを連通口を介して連設すると共に、連通口に開閉手段を配設してなることを特徴とする基板表面処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、基板表面処理方法及び基板処理装置に関するもので、更に詳細には、レジストパターンが形成された例えば半導体ウエハやLCD用ガラス基板等の被処理基板の表面処理方法及びその装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

一般に、半導体デバイスの製造工程においては、被処理基板としての半導体ウエハやLCD用ガラス基板等（以下にウエハ等という）にフォトリソグラフィ技術を用いて回路パターンを縮小してフォトリソグラフィに転写し、これを現像処理し、その後、ウエハ等からフォトリソグラフィを除去する一連の処理が施されている。

【0003】

また、上記処理の過程において、薬液例えば希フッ酸水（DHF）を用いてウエハ等の表面の酸化膜をエッチングにより除去した後、ウエハ等に洗浄処理及び乾燥処理を施している。この場合、DHFによりエッチングが行われたウエハ等の表面は疎水性であるため、その状態のまま洗浄処理及び乾燥処理を行うと、ウエハ等の表面にウォーターマークが生成され、歩留まりの低下を招く。

【0004】

そこで、従来では、DHFエッチングの後に、ウエハ等をオゾン水に浸漬してウエハ等の表面に酸化膜を形成して疎水性の表面を親水性の表面にし、その後、乾燥用溶媒例えばイソプロピル・アルコール（IPA）の蒸気を用いて乾燥している（特開平9-190994号公報参照）。このように、ウエハ等の表面に酸化膜を形成して疎水性の表面を親水性の表面にすると共に、IPAの蒸気を用いて乾燥することによりウォーターマークの発生を抑制することができ、歩留まりの向上を図ることができる。

## 【 0 0 0 5 】

## 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、ウエハ等にレジストパターンが形成されている場合は、IPAの蒸気をウエハ等に接触させると、IPAによってレジストが溶融されて、レジストパターンが破壊され、品質の低下及び歩留まりの低下をきたすという問題があった。また、オゾン水中のオゾン濃度が高いと、レジストが溶解し、上述と同様にレジストパターンが破壊され、品質の低下及び歩留まりの低下をきたす恐れもある。

## 【 0 0 0 6 】

この発明は上記事情に鑑みなされたもので、レジストパターンを崩さず、かつウォーターマークの発生を抑制して品質及び歩留まりの向上を図れるようにした基板表面処理方法及び基板表面処理装置を提供することを目的とするものである。

## 【 0 0 0 7 】

## 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、請求項1記載の発明は、レジストパターンが形成された被処理基板に薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜を除去するエッチング工程と、上記被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄するリンス工程と、上記被処理基板に所定濃度のオゾン水を供給して被処理基板の表面を親水性にすべく酸化膜を形成する工程と、上記被処理基板に乾燥気体を供給して被処理基板表面に付着する水分を除去する乾燥工程と、を有することを特徴とする。

## 【 0 0 0 8 】

請求項1記載の発明によれば、レジストパターンが形成された被処理基板に薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜をエッチングにより除去した後、被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄し、被処理基板に所定濃度のオゾン水を供給して被処理基板の表面酸化膜を形成して被処理基板表面を親水性にするので、ウォーターマークの発生を抑制することができる。また、被処理基板に乾燥気体を供給して被処理基板表面に付着する水分を除去するので、レジストパ

ターンを破壊することなく効率よく乾燥することができる。

## 【0009】

請求項2記載の発明は、レジストパターンが形成された被処理基板に薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜を除去するエッチング工程と、 上記被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄するリンス工程と、 上記被処理基板に所定濃度のオゾン水を供給して被処理基板の表面を親水性にすべく酸化膜を形成する工程と、 上記被処理基板を回転して被処理基板表面に付着する水分を除去する乾燥工程と、を有することを特徴とする。

## 【0010】

請求項2記載の発明によれば、請求項1記載の発明と同様に、被処理基板に所定濃度のオゾン水を供給して被処理基板の表面酸化膜を形成して被処理基板表面を親水性にするので、ウォーターマークの発生を抑制することができる。また、被処理基板を回転して被処理基板表面に付着する水分を除去するので、レジストパターンを破壊することなく効率よく乾燥することができる。

## 【0011】

請求項3記載の発明は、レジストパターンが形成された被処理基板とレジストパターンが形成されない被処理基板に分けて別の処理工程を選択して行う基板表面処理方法であって、 レジストパターンが形成された被処理基板の処理は、被処理基板に薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜を除去するエッチング工程と、 上記被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄するリンス工程と、 上記被処理基板に所定濃度のオゾン水を供給して被処理基板の表面を親水性にすべく酸化膜を形成する工程と、 上記被処理基板に乾燥気体を供給して被処理基板表面に付着する水分を除去する乾燥工程と、を有し、 レジストパターンが形成されない被処理基板の処理は、被処理基板に薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜を除去するエッチング工程と、 上記被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄するリンス工程と、 上記被処理基板に乾燥用溶媒を供給して被処理基板表面に付着する水分を除去する乾燥工程と、を有することを特徴とする。

## 【0012】

請求項3記載の発明によれば、レジストパターンが形成された被処理基板は、被処理基板に所定濃度のオゾン水を供給して被処理基板の表面酸化膜を形成して被処理基板表面を親水性にするので、ウォーターマークの発生を抑制することができる。また、被処理基板に乾燥気体を供給して被処理基板表面に付着する水分を除去するので、レジストパターンを破壊することなく効率よく乾燥することができる。一方、レジストパターンが形成されない被処理基板は、薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜をエッチングにより除去し、被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄した後、被処理基板に乾燥用溶媒を供給して被処理基板表面に付着する水分を除去するので、ウォーターマークの発生を抑制することができると共に、効率よく乾燥することができる。したがって、レジストパターンの形成の有無によって選択して最適の処理ができるので、処理効率の向上が図れる。

## 【0013】

請求項4記載の発明は、請求項3記載の発明のレジストパターンが形成された被処理基板の乾燥工程を、被処理基板を回転して被処理基板表面に付着する水分を除去する乾燥工程としたことを特徴とする。

## 【0014】

請求項4記載の発明によれば、請求項3記載の発明と同様に、レジストパターンが形成された被処理基板は、被処理基板に所定濃度のオゾン水を供給して被処理基板の表面酸化膜を形成して被処理基板表面を親水性にするので、ウォーターマークの発生を抑制することができる。また、被処理基板を回転して被処理基板表面に付着する水分を除去するので、レジストパターンを破壊することなく効率よく乾燥することができる。一方、レジストパターンが形成されない被処理基板は、薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜をエッチングにより除去し、被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄した後、被処理基板に乾燥用溶媒を供給して被処理基板表面に付着する水分を除去するので、ウォーターマークの発生を抑制することができると共に、効率よく乾燥することができる。したがって、レジストパターンの形成の有無によって選択して最適の処理ができるので、処理効率の向上が図れる。

【 0 0 1 5 】

この発明において、上記親水化工程におけるオゾン水の濃度が、0.5～10 p p mである方が好ましい（請求項5）。

【 0 0 1 6 】

請求項5記載の発明によれば、オゾン水によるレジストの溶解を防止することができると共に、親水化に必要な膜厚の酸化膜を形成することができる。

【 0 0 1 7 】

請求項6記載の発明は、請求項3記載の基板表面処理方法を具現化するもので、被処理基板を収容する処理室と、上記処理室内の被処理基板に酸化膜除去用の薬液を供給する薬液供給手段と、上記処理室内の被処理基板に洗浄用のリンス液を供給するリンス液供給手段と、上記処理室内の被処理基板にオゾン水を供給するオゾン水供給手段と、上記処理室内に乾燥気体を供給する乾燥気体供給手段と、上記処理室内に乾燥用溶媒を供給する乾燥用溶媒供給手段と、上記処理室内にレジストパターンが形成された被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手段と乾燥気体供給手段に作動信号を伝達し、上記処理室内にレジストパターンが形成されない被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手段と乾燥気体供給手段に代えて上記乾燥用溶媒供給手段に作動信号を伝達する制御手段と、を具備することを特徴とする。

【 0 0 1 8 】

また、請求項7記載の発明は、請求項4記載の基板表面処理方法を具現化するもので、被処理基板を収容する処理室と、上記処理室内の被処理基板に酸化膜除去用の薬液を供給する薬液供給手段と、上記処理室内の被処理基板に洗浄用のリンス液を供給するリンス液供給手段と、上記処理室内の被処理基板にオゾン水を供給するオゾン水供給手段と、上記被処理基板を回転する回転乾燥手段と、上記処理室内に乾燥用溶媒を供給する乾燥用溶媒供給手段と、上記処理室内にレジストパターンが形成された被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手段と回転乾燥手段に作動信号を伝達し、上記処理室内にレジストパターンが形成されない被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手段と回転乾燥手段に代えて上記乾燥用溶媒供給手段に作動信号を伝達する制御手段と、を具

備することを特徴とする。

【 0 0 1 9 】

請求項 8 記載の発明は、請求項 3 記載の基板表面処理方法を具現化するもので、被処理基板を収容する処理室と、 上記被処理基板を収容する乾燥室と、 上記処理室内の被処理基板に酸化膜除去用の薬液を供給する薬液供給手段と、 上記処理室内の被処理基板に洗浄用のリンス液を供給するリンス液供給手段と、 上記処理室内の被処理基板にオゾン水を供給するオゾン水供給手段と、 上記乾燥室内に乾燥気体を供給する乾燥気体供給手段と、 上記乾燥室内に乾燥用溶媒を供給する乾燥用溶媒供給手段と、 上記処理室内にレジストパターンが形成された被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手段と乾燥気体供給手段に作動信号を伝達し、上記処理室内にレジストパターンが形成されない被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手段と乾燥気体供給手段に代えて上記乾燥用溶媒供給手段に作動信号を伝達する制御手段と、を具備することを特徴とする。

【 0 0 2 0 】

また、請求項 9 記載の発明は、請求項 4 記載の基板表面処理方法を具現化するもので、被処理基板を収容する処理室と、 上記被処理基板を収容する乾燥室と、 上記処理室内の被処理基板に酸化膜除去用の薬液を供給する薬液供給手段と、 上記処理室内の被処理基板に洗浄用のリンス液を供給するリンス液供給手段と、 上記処理室内の被処理基板にオゾン水を供給するオゾン水供給手段と、 上記被処理基板を回転する回転乾燥手段と、 上記乾燥室内に乾燥用溶媒を供給する乾燥用溶媒供給手段と、 上記処理室内にレジストパターンが形成された被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手段と回転乾燥手段に作動信号を伝達し、上記処理室内にレジストパターンが形成されない被処理基板を収容するときは、上記オゾン水供給手段と回転乾燥手段に代えて上記乾燥用溶媒供給手段に作動信号を伝達する制御手段と、を具備することを特徴とする。

【 0 0 2 1 】

請求項 6 ないし 9 記載の発明によれば、処理室内にレジストパターンが形成された被処理基板を収容するときは、オゾン水供給手段と乾燥気体供給手段又は回

転乾燥手段に作動信号を伝達し、処理室内にレジストパターンが形成されない被処理基板を収容するときは、オゾン水供給手段と乾燥気体供給手段又は回転乾燥手段に代えて乾燥用溶媒供給手段に作動信号を伝達する制御手段を具備するので、レジストパターンが形成された被処理基板は、被処理基板に所定濃度のオゾン水を供給して被処理基板の表面酸化膜を形成して被処理基板表面を親水性にすることができ、ウォーターマークの発生を抑制することができる。また、被処理基板に乾燥気体を供給するか、あるいは、被処理基板を回転して被処理基板表面に付着する水分を除去するので、レジストパターンを破壊することなく効率よく乾燥することができる。一方、レジストパターンが形成されない被処理基板は、薬液を供給して被処理基板表面の酸化膜をエッチングにより除去し、被処理基板にリンス液を供給して被処理基板表面を洗浄した後、被処理基板に乾燥用溶媒を供給して被処理基板表面に付着する水分を除去するので、ウォーターマークの発生を抑制できると共に、効率よく乾燥することができる。したがって、レジストパターンの形成の有無によって選択して最適の処理ができるので、処理効率の向上が図れる。

#### 【0022】

請求項10記載の発明は、請求項8記載の基板表面処理装置において、上記処理室と乾燥室とを連通口を介して連設すると共に、連通口に開閉手段を配設してなることを特徴とする。

#### 【0023】

このように構成することにより、処理室内で被処理基板にエッチング処理、リンス処理及びオゾン水による親水化処理を施した後、被処理基板を処理室内に移動して乾燥処理することができるので、被処理体は外気に触れずにエッチング処理、リンス処理、親水化処理及び乾燥処理を行うことができる。したがって、被処理基板に酸化膜が再度付着する心配がなく、また、パーティクルが付着する心配もない。

#### 【0024】

#### 【発明の実施の形態】

以下に、この発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。ここでは、

この発明に係る基板表面処理装置をレジストパターンが形成された半導体ウエハ（以下にウエハという）のエッチング、洗浄及び乾燥処理を行う処理装置に適用した場合について説明する。

【0025】

◎第一実施形態

図1は、この発明に係る基板表面処理装置の第一実施形態を示す概略断面図である。

【0026】

上記処理装置は、ウエハWを収容する処理室である処理槽1と、この処理槽1の上方に位置するウエハWを収容する乾燥室2と、処理槽1内のウエハWに酸化膜除去用の薬液例えば希フッ酸水（DHF）を供給する薬液供給手段3と、処理槽1内のウエハWに洗浄用のリンス液を供給するリンス液供給手段4と、処理槽1内のウエハWにオゾン水を供給するオゾン水供給手段5と、乾燥室2内に例えば窒素ガス（N<sub>2</sub>ガス）や清浄空気等の乾燥気体を供給する乾燥気体供給手段6と、薬液供給手段3、リンス液供給手段4、オゾン水供給手段5及び乾燥気体供給手段6や後述するウエハガイド7、容器カバー昇降機構8、シャッタ9等に制御（作動）信号を伝達する制御手段例えば中央演算処理装置10（以下にCPU10という）とを具備している。

【0027】

この場合、上記処理槽1は、ウエハWを収容する内槽1aと、この内槽1aの上端開口の外周部を包囲する外槽1bとで構成されている。また、内槽1aの底部には、ドレン口1cが設けられており、このドレン口1cにドレン弁1dを介設したドレン管1eが接続されている。また、外槽1bの底部には、排水口1fが設けられており、この排水口1fに開閉弁1gを介設した排水管1hが接続されている。

【0028】

また、処理槽1の内槽1a内の下部側には供給ノズル11が配設されている。この供給ノズル11は、主供給管12を介してリンス液である純水（DIW）の供給源4aに接続されている。主供給管12における純水供給源4a側には第1



の開閉弁V1が介設されており、これら純水供給源4 a、主供給管1 2、第1の開閉弁V1及び供給ノズル1 1によってリンス液供給手段4 が形成されている。

## 【0 0 2 9】

また、主供給管1 2の途中には切換開閉弁V0が介設されており、この切換開閉弁V0に接続する薬液供給管1 3を介して薬液例えばフッ酸水(HF)の供給タンク3 aが接続されている。なお、薬液供給管1 3にはポンプ3 bが介設されている。これら供給タンク3 a、薬液供給管1 3、ポンプ3 b、切換開閉弁V0、主供給管1 2及び供給ノズル1 1によって薬液供給手段3 が形成されている。この場合、主供給管1 2内を流れる純水と供給タンク3 aから供給されるHFとが混合されて所定濃度の薬液(DHF)が供給ノズル1 1から処理槽1 内に供給されるように構成されている。

## 【0 0 3 0】

また、主供給管1 2における第1の開閉弁V1と切換開閉弁V0との間には、オゾン水供給管1 4を介してオゾン水生成器5 aが接続されている。なお、オゾン水供給管1 4には、第2の開閉弁V2が介設されている。これらオゾン水生成器5 a、第2の開閉弁V2、オゾン水供給管1 4、主供給管1 2及び供給ノズル1 1によってオゾン水供給手段5 が形成されている。この場合、オゾン水生成器5 aによって生成されたオゾン(O<sub>3</sub>)水と主供給管1 2を流れる純水とによって供給ノズル1 1から所定濃度例えば1 0 p p m以下のオゾン水が供給されるようになっている。ここで、オゾン水の濃度を1 0 p p m以下とした理由は、オゾン水の濃度が1 0 p p mより高いとウエハW表面のレジストが溶解する恐れがあるからである。なお、オゾン水の濃度を0. 5～1 0 p p mとすることにより、ウエハWの表面を親水性にするのに必要な膜厚例えば6～1 0 Åの酸化膜を形成することができる。

## 【0 0 3 1】

一方、乾燥室2は、複数例えば5 0枚のウエハWを収容可能な大きさを有すると共に、上端部に搬入・搬出口1 5を有する容器本体1 6 aと、この容器本体1 6 aの上端に形成された搬入・搬出口1 5を開放又は閉鎖する容器カバー1 6 bとで主に構成されている。この場合、容器カバー1 6 bは、例えば断面逆U字状

に形成され、昇降機構 8 によって昇降可能に形成されている。昇降機構 8 は、CPU 10 に接続されている。CPU 10 からの制御（作動）信号により、昇降機構 8 が作動して、容器カバー 16 b が開放又は閉鎖されるように構成されている。そして、容器カバー 16 b が上昇した際には、搬入・搬出口 15 は開放され、容器本体 16 a に対してウエハ W を搬入できる状態となる。容器本体 16 a にウエハ W を搬入して収容した後、容器カバー 16 b が下降することで、搬入・搬出口 15 が塞がれる。この場合、容器本体 16 a と容器カバー 16 b の間の隙間は、リップ式の O リング 17 a によって密封されるように構成されている。

## 【0032】

また、上記ウエハガイド 7 は、図 1 に示すように、ガイド部 7 a と、このガイド部 7 a に水平状態に固着された互いに平行な 3 本の保持部材 7 b, 7 c, 7 d とで主に構成されており、各保持部材 7 b, 7 c, 7 d に、ウエハ W の周縁下部を保持する溝（図示せず）が等間隔に 50 箇所形成されている。したがって、ウエハガイド 7 は、50 枚のウエハ W を等間隔で配列させた状態で保持することができる。また、ウエハガイド 7 は、ガイド部 7 a に連なるシャフト 7 e が容器カバー 16 b の頂部に設けられた透孔 16 c 内に摺動可能に貫通されており、透孔 16 c とシャフト 7 e との間には、伸縮式の O リング 17 b が介在されて、乾燥室 2 内の気水密が維持できるように構成されている。なお、ウエハガイド 7 の昇降機構（図示せず）は CPU 10 に接続されており、CPU 10 からの制御（作動）信号によって作動し得るように構成されている。

## 【0033】

また、処理槽 1 と乾燥室 2 とは連通口 15 a を介して連設されており、連通口 15 a に開閉手段であるシャッタ 9 が開閉可能に配設されており、このシャッタ 9 によって処理槽 1 と乾燥室 2 が遮断されるように構成されている。この場合、シャッタ 9 の駆動部 9 a は CPU 10 に接続されており、CPU 10 からの制御（作動）信号によって連通口 15 a を開閉し得るように構成されている。

## 【0034】

上記乾燥気体供給手段 6 は、乾燥室 2 内の上部側に配設されるガス供給ノズル 11 A と、このガス供給ノズル 11 A にガス供給管 18 を介して接続する乾燥気

体例えばN<sub>2</sub>ガスの供給源6 a と、ガス供給管1 8 に介設される第3の開閉弁V3とで主要部が構成されている。この場合、ガス供給管1 8 には、温度調整器6 b が介設されており、この温度調整器6 b によってホットN<sub>2</sub>ガスが生成されるようになっている。この温度調整器6 b と第3の開閉弁V3は、CPU 1 0 からの制御（作動）信号によって作動し得るように構成されている。

## 【0035】

なお、上記薬液供給手段3、リンス液供給手段4、オゾン水供給手段5及び乾燥気体供給手段6やウエハガイド7、容器カバー昇降機構8、シャッタ9等は、CPU 1 0 に予めプログラムされた記憶情報に基づいて制御されるようになっている。

## 【0036】

次に、上記処理装置を用いたウエハWの処理の手順を、図2ないし図5に示す概略断面図と図6に示すフローチャートを参照して説明する。

## 【0037】

まず、図示しないウエハ搬送手段によって搬送された複数例えば50枚のウエハWを、処理装置の上方に上昇するウエハガイド7に受け渡し、次いで、ウエハガイド7が下降した後、容器カバー1 6 b が閉鎖してウエハWを処理槽1内に収容する。処理槽1内にウエハWを収容した状態において、最初に、ポンプ3 b を作動させると共に、第1の開閉弁V1を開放し、切換開閉弁V0を薬液供給タンク3 a 側に切り換えて処理槽1内に収容されるウエハWに薬液（DHF）を供給し、DHFによりエッチング処理を施して、ウエハW表面の酸化膜を除去する（ステップ6-1）（図2参照）。次に、ポンプ3 b を停止すると共に、切換開閉弁V0を純水供給源4 a 側のみに切り換えて処理槽1内に収容されるウエハWにリンス液（DIW）を供給すると共に、外槽1 b にオーバーフローさせながらウエハW表面を洗浄する（ステップ6-2）（図3参照）。ウエハWを洗浄した後、第2の開閉弁V2を開放してオゾン水生成器5 a によって生成されたオゾン（O<sub>3</sub>）水を主供給管1 2 に流し、供給ノズル1 1 から所定濃度例えば10ppm以下のオゾン（O<sub>3</sub>）水を供給すると共に、外槽1 b にオーバーフローさせながらウエハWに供給してウエハW表面に酸化膜（膜厚：6～10Å）を形成し、ウエハ

W表面を親水性にする（ステップ6-3）（図4参照）。

【0038】

上記のようにして、ウエハW表面の酸化膜を除去するエッチング処理、ウエハW表面を洗浄するリンス処理及びウエハW表面に酸化膜を形成する親水化処理を行った後、ウエハガイド7を上昇させてウエハWを処理槽1の上方の乾燥室2内に移動する。このとき、シャッタ9が閉鎖位置に移動して乾燥室2と処理槽1とが遮断されると共に、乾燥室2内が密閉される。この状態で、第3の開閉弁V3が開放すると共に、温度調整器6bが作動してN2ガス供給源6aから乾燥室2内にホットN2ガスが供給されて、ウエハWの乾燥が行われる（ステップ6-4）（図5参照）。この乾燥工程では、ウエハW表面が親水性であるので、ウエハW表面にウォーターマークが生じる恐れがない。

【0039】

上記のようにして乾燥処理を行った後、昇降機構8を作動させて、容器カバー16bを上昇して、容器本体16aの搬入・搬出口15を開放した後、ウエハガイド7を上昇して、ウエハWを乾燥室2の上方に搬出する。そして、図示しないウエハ搬送手段にウエハWを受け渡して、次の処理部に搬送する。

【0040】

#### ◎第二実施形態

図7は、この発明に係る基板表面処理装置の第二実施形態を示す概略断面図である。

【0041】

第二実施形態は、レジストパターンが形成されたウエハWと、レジストパターンが形成されないウエハWとを効率よく処理できるようにした場合である。

【0042】

第二実施形態の処理装置は、上記第一実施形態の処理装置に加えて、乾燥室2内に乾燥用溶媒例えばイソプロピル・アルコール（IPA）蒸気又はIPAとガスの混合ガスの供給ノズル11Bを配設し、このIPA供給ノズル11BとIPA供給源19aとをIPA供給管19bを介して接続し、IPA供給管19bに第4の開閉弁V4を介設した場合である。これらIPA供給ノズル11B、IP

A蒸気又はIPAを含んだガスの供給源19a、IPA供給管19b及び第4の開閉弁V4によってIPA供給手段19が形成されている。また、第4の開閉弁V4は、CPU10からの制御（作動）信号により開閉動作し得るように構成されている。

## 【0043】

第二実施形態において、その他の部分は、上記第一実施形態と同様であるので、同一部分には同一符号を付して、説明は省略する。

## 【0044】

次に、第二実施形態における処理手順について、図2ないし図5及び図8に示す概略断面図と図9に示すフローチャートを参照して説明する。

## 【0045】

第二実施形態においては、まず、処理されるウエハWがレジストパターンが形成されているか否かが判別され（ステップ9-1）、ウエハWにレジストパターンが形成されている場合は、上記第一実施形態と同様に、処理される。すなわち、処理槽1内にウエハWを収容した状態において、最初に、ポンプ3bを作動させると共に、第1の開閉弁V1を開放し、切換開閉弁V0を薬液供給タンク3a側に切り換えて処理槽1内に収容されるウエハWに薬液（DHF）を供給し、DHFによりエッチング処理を施して、ウエハW表面の酸化膜を除去する（ステップ9-2）（図2参照）。次に、ポンプ3bを停止すると共に、切換開閉弁V0を純水供給源4a側のみに切り換えて処理槽1内に収容されるウエハWにリンス液（DIW）を供給すると共に、外槽1bにオーバーフローさせながらウエハW表面を洗浄する（ステップ9-3）（図3参照）。ウエハWを洗浄した後、第2の開閉弁V2を開放してオゾン水生成器5aによって生成されたオゾン（O<sub>3</sub>）水を主供給管12に流し、供給ノズル11から所定濃度例えば10ppm以下のオゾン（O<sub>3</sub>）水を供給すると共に、外槽1bにオーバーフローさせながらウエハWに供給してウエハW表面に酸化膜（膜厚：6～10Å）を形成し、ウエハW表面を親水化する（ステップ9-4）（図4参照）。

## 【0046】

上記のようにして、ウエハW表面の酸化膜を除去するエッチング処理、ウエハ

W表面を洗浄するリンス処理及びウエハW表面に酸化膜を形成する親水化処理を行った後、ウエハガイド7によってウエハWを乾燥室2内に移動する。この状態で、第3の開閉弁V3が開放すると共に、温度調整器6bが作動してN2ガス供給源6aから乾燥室2内にホットN2ガスが供給されて、ウエハWの乾燥が行われる（ステップ9-5）（図5参照）。この乾燥工程では、ウエハW表面が親水性であるので、ウエハW表面にウォーターマークが生じる恐れがない。

【0047】

一方、レジストパターンが形成されないウエハWは、レジストパターンが形成されたウエハWと同様に、エッチング処理（ステップ9-6）（図2参照）された後、リンス処理される（ステップ9-7）（図3参照）。そして、リンス処理を行った後、ウエハガイド7によってウエハWを乾燥室2内に移動する。この状態で、第4の開閉弁V4が開放してIPA供給源19aから乾燥室2内にIPAの蒸気が供給されて、ウエハWの乾燥が行われる（ステップ9-8）（図8参照）。この乾燥工程では、ウエハW表面に付着する水分をIPAの蒸気で置換しながら乾燥するので、ウエハW表面にウォーターマークが生じる恐れがない。

【0048】

### ◎第三実施形態

図10は、この発明に係る基板表面処理装置の第三実施形態を示す概略断面図である。

【0049】

第三実施形態は、ウエハWのエッチング処理、リンス処理、親水化処理及び乾燥処理を、2つの室の切り換えにより行えるようにした場合である。

【0050】

第三実施形態における処理装置20は、図10に示すように、ウエハWを保持する回転可能な保持手段例えばロータ21と、このロータ21を水平軸を中心として回転駆動する駆動手段であるモータ22と、ロータ21にて保持されたウエハWを包囲する容器である2つの室を形成する内チャンバ23、外チャンバ24と、内チャンバ23を構成する内筒体25と外チャンバ24を構成する外筒体26をそれぞれウエハWの包囲位置とウエハWの包囲位置から離れた待機位置に切

り換え移動する移動手段例えば第 1, 第 2 のシリンダ 2 7, 2 8 及びウエハ W をロータ 2 1 に受け渡すと共に、ロータ 2 1 から受け取るウエハ受渡ハンド 2 9 とを具備している。また、内チャンバ 2 3 内には第 1 の供給ノズル 1 1 C が配設されており、この第 1 の供給ノズル 1 1 C には、上記第一実施形態と同様に形成されるリンス液供給手段 4、薬液供給手段 3 及びオゾン水供給手段 5 が接続されている。また、外チャンバ 2 4 内には、第 2 の供給ノズル 1 1 D が配設されており、この第 2 の供給ノズル 1 1 D には、上記第二実施形態と同様に第 4 の開閉弁 V 4 を介設した IPA 供給管 1 9 b を介して IPA 供給源 1 9 a が接続されている。

## 【 0 0 5 1 】

上記のように構成される処理装置におけるモータ 2 2、各供給手段 3, 4, 5, 6, 1 9 の第 1、第 2 及び第 4 の開閉弁 V 1, V 2, V 4、切換開閉弁 V 0、ウエハ受渡ハンド 2 9 等は、CPU 1 0 からの制御（作動）信号に基いて制御されるように構成されている。

## 【 0 0 5 2 】

なお、モータ 2 2 は過熱される虞があるので、モータ 2 2 には、過熱を抑制するための冷却手段 3 7 が設けられている。この冷却手段 3 7 は、図 1 0 に示すように、モータ 2 2 の周囲に配管される循環式冷却パイプ 3 7 a と、この冷却パイプ 3 7 a の一部と冷却水供給パイプ 3 7 b の一部を配設して、冷却パイプ 3 7 a 内に封入される冷媒液を冷却する熱交換器 3 7 c とで構成されている。この場合、冷媒液は、万一漏洩してもモータ 2 2 が漏電しないような電気絶縁性でかつ熱伝導性の良好な液、例えばエチレングリコールが使用されている。また、この冷却手段 3 7 は、図示しない温度センサによって検出された信号に基いて作動し得るように上記 CPU 3 0 によって制御されている。

## 【 0 0 5 3 】

一方、処理室例えば内チャンバ 2 3 は、第 1 の固定壁 3 4 と、この第 1 の固定壁 3 4 と対峙する第 2 の固定壁 3 8 と、これら第 1 の固定壁 3 4 及び第 2 の固定壁 3 8 との間にそれぞれ第 1 及び第 2 のシール部材 4 0 a, 4 0 b を介して係合する内筒体 2 5 とで形成されている。すなわち、内筒体 2 5 は、移動手段である

第 1 のシリンダ 2 7 の伸張動作によってロータ 2 1 とウエハ W を包囲する位置まで移動されて、第 1 の固定壁 3 4 との間に第 1 のシール部材 4 0 a を介してシールされると共に、第 2 の固定壁 3 8 との間に第 2 のシール部材 4 0 b を介してシールされた状態で内チャンバ 2 3 を形成する。また、第 1 のシリンダ 2 7 の収縮動作によって固定筒体 3 6 の外周側位置（待機位置）に移動されるように構成されている。この場合、内筒体 2 5 の先端開口部は第 1 の固定壁 3 4 との間に第 2 のシール部材 4 0 b を介してシールされ、内筒体 2 5 の基端部は固定筒体 3 6 の中間部に周設されたフランジ部 3 6 a に第 1 のシール部材 4 0 a を介してシールされて、内チャンバ 2 3 内に残存する薬液の雰囲気外部に漏洩するのを防止している。

## 【 0 0 5 4 】

また、外チャンバ 2 4 は、待機位置に移動された内筒体 2 5 との間に第 2 のシール部材 4 0 b を介在する第 1 の固定壁 3 4 と、第 2 の固定壁 3 8 と、第 2 の固定壁 3 8 と内筒体 2 5 との間にそれぞれ第 3 及び第 4 のシール部材 4 0 c, 4 0 d を介して係合する外筒体 2 6 とで形成されている。すなわち、外筒体 2 6 は、移動手段である第 2 のシリンダ 2 8 の伸張動作によってロータ 2 1 とウエハ W を包囲する位置まで移動されて、第 2 の固定壁 3 8 との間に第 3 のシール部材 4 0 c を介してシールされると共に、外筒体 2 6 の基端部外方に位置する第 4 のシール部材 4 0 d を介してシールされた状態で、外チャンバ 2 4 を形成する。また、第 2 のシリンダ 2 8 の収縮動作によって固定筒体 3 6 の外周側位置（待機位置）に移動されるように構成されている。この場合、外筒体 2 6 と内筒体 2 5 の基端部間には第 4 のシール部材 4 0 d が介在されて、シールされている。したがって、内チャンバ 2 3 の内側雰囲気と、外チャンバ 2 4 の内側雰囲気とは、互いに気水密な状態に離隔されるので、両チャンバ 2 3, 2 4 内の雰囲気が混じることなく、異なる処理流体が反応して生じるクロスコンタミネーションを防止することができる。

## 【 0 0 5 5 】

上記のように構成される内筒体 2 5 と外筒体 2 6 は共に一端に向かって拡開するテーパ状に形成されており、同一水平線上に対峙する第 1 の固定壁 3 4、第 2



の固定壁 3 8 及び装置側壁（図示せず）に架設された互いに平行な複数（例えば 3 本）のガイドレール（図示せず）に沿って摺動可能に取り付けられており、上記第 1 及び第 2 のシリンダ 2 7, 2 8 の伸縮動作によって同心上に互いに出没可能及び重合可能に形成されている。このように内筒体 2 5 及び外筒体 2 6 を、一端に向かって拡開するテーパ状に形成することにより、処理時に内筒体 2 5 又は外筒体 2 6 内でロータ 2 1 が回転されたときに発生する気流が拡開側へ渦巻き状に流れ、内部の薬液等が拡開側へ排出し易くすることができる。また、内筒体 2 5 と外筒体 2 6 とを同一軸線上に重合する構造とすることにより、内筒体 2 5 と外筒体 2 6 及び内チャンバ 2 3 及び外チャンバ 2 4 の設置スペースを少なくすることができると共に、装置の小型化が図れる。

## 【 0 0 5 6 】

次に、第三実施形態の処理手順について、図 1 1 に示すフローチャートを参照して説明する。

## 【 0 0 5 7 】

第三実施形態においては、第二実施形態と同様に、まず、処理されるウエハ W がレジストパターンが形成されているか否かが判別され（ステップ 1 1 - 1）、ウエハ W にレジストパターンが形成されている場合は、上記第一及び第二実施形態と同様に、処理される。すなわち、内チャンバ 2 3 内にウエハ W を収容した状態において、最初に、ポンプ 3 b を作動させると共に、第 1 の開閉弁 V 1 を開放し、切換開閉弁 V 0 を薬液供給タンク 3 a 側に切り換えてロータ 2 1 と共に回転するウエハ W に薬液（DHF）を供給し、DHF によりエッチング処理を施して、ウエハ W 表面の酸化膜を除去する（ステップ 1 1 - 2）。次に、ポンプ 3 b を停止すると共に、切換開閉弁 V 0 を純水供給源 4 a 側のみに切り換えてロータ 2 1 と共に回転するウエハ W にリンス液（DIW）を供給してウエハ W 表面を洗浄する（ステップ 1 1 - 3）。ウエハ W を洗浄した後、第 2 の開閉弁 V 2 を開放してオゾン水生成器 5 a によって生成されたオゾン（O<sub>3</sub>）水を主供給管 1 2 に流し、供給ノズル 1 1 から所定濃度例えば 1 0 p p m 以下のオゾン（O<sub>3</sub>）水をウエハ W に供給してウエハ W 表面に酸化膜（膜厚：6 ~ 1 0 Å）を形成し、ウエハ W 表面を親水化する（ステップ 1 1 - 4）。

## 【0058】

上記のようにして、ウエハW表面の酸化膜を除去するエッチング処理、ウエハW表面を洗浄するリンス処理及びウエハW表面に酸化膜を形成する親水化処理を行った後、内チャンバ23を後退させて外チャンバ24内にウエハWをおく。この状態で、ロータ21を高速回転して、ウエハW表面に付着する水分を遠心力によって除去してウエハWの乾燥が行われる（ステップ11-5）。この乾燥工程では、ウエハW表面が親水性であるので、ウエハW表面にウォーターマークが生じる恐れがない。

## 【0059】

一方、レジストパターンが形成されないウエハWの場合は、レジストパターンが形成されたウエハWと同様に、エッチング処理（ステップ11-6）された後、リンス処理される（ステップ11-7）。そして、リンス処理を行った後、内チャンバ23を後退させてウエハWを外チャンバ24内におく。この状態で、第4の開閉弁V4が開放してIPA供給源19aから外チャンバ24（乾燥室）内にIPAの蒸気が供給されて、ウエハWの乾燥が行われる（ステップ11-8）。この乾燥工程では、ウエハW表面に付着する水分をIPAの蒸気で置換しながら乾燥するので、ウエハW表面にウォーターマークが生じる恐れがない。なおこの場合、ロータ21を回転させることも可能である。

## 【0060】

第三実施形態では、内チャンバ23で処理を行い、外チャンバ24で乾燥のみを行うようにしたが、必ずしもこの方法に限定されるものではない。例えば、内チャンバ23で薬液処理を行い、外チャンバ24でリンス処理と乾燥を行うようにしてもよい。

## 【0061】

## ◎その他の実施形態

上記実施形態では、2つの処理室を連設又は一体化する場合について説明したが、処理室と乾燥室2とを別個に形成して、エッチング処理、リンス処理及び親水化処理と、乾燥処理とを別の処理部で行うようにしてもよい。

## 【0062】

また、処理と乾燥を同じ室で行うことも可能である。つまり、第一、第二実施形態における処理槽 1 にウエハ W を収容した状態で、エッチング処理、リンス処理及び親水化処理を行い、その後、オゾン (O<sub>3</sub>) 水又はリンス液 (DIW) を排出後又は排出しながら乾燥ガス (N<sub>2</sub>ガス) を供給して乾燥することも可能である。

## 【0063】

また、第三実施形態においては、2つの処理室（内チャンバ 23、外チャンバ 24）で処理と乾燥を行ったが、1つの処理室に液供給口と IPA 蒸気又は IPA とガスの混合ガスの供給口を設ければ、1つの処理室にて処理と乾燥の全工程を行うことができる。

## 【0064】

上記実施形態では、基板表面処理装置を単独で使用する場合について説明したが、図 12 に示す洗浄・乾燥処理システムに組み込んで使用する方が好適である。

## 【0065】

上記洗浄・乾燥処理システムは、ウエハ W を複数枚例えば 25 枚を収納する容器例えばキャリア 51 を搬入、搬出するための搬入・搬出部 52 と、ウエハ W をエッチング処理、リンス処理及び親水化処理すると共に乾燥処理する処理部 53 と、搬入・搬出部 52 と処理部 53 との間に位置してウエハ W の受渡し、位置調整及び姿勢変換等を行うインターフェース部 54 とで主に構成されている。なお、搬入・搬出部 52 とインターフェース部 54 の側方には、空のキャリア 51 を一時収納するキャリアストック 55 と、キャリア 51 をクリーニングするキャリアクリーナ 56 が配設されている。

## 【0066】

上記搬入・搬出部 52 は、洗浄・乾燥処理装置の一側端部に配置されており、キャリア搬入部 52a とキャリア搬出部 52b が併設されている。

## 【0067】

上記インターフェース部 54 には、キャリア載置台 57 が配置されており、このキャリア載置台 57 と、搬入・搬出部 52 との間には、キャリア搬入部 52a

から受け取ったキャリア 5 1 をキャリア載置台 5 7 又はキャリアストック 5 5 上に搬送し、キャリア載置台 5 7 上のキャリア 5 1 をキャリア搬出部 5 2 b 又はキャリアストック 5 5 へ搬送するキャリア搬送手段 5 8 が配設されている。また、インターフェース部 5 4 には、処理部 5 3 と連なる搬送路 5 9 が設けられており、この搬送路 5 9 にウエハ搬送手段例えばウエハ搬送チャック 6 0 が移動自在に配設されている。このウエハ搬送チャック 6 0 は、キャリア載置台 7 上のキャリア 5 1 内から未処理のウエハ W を受け取った後、処理部 5 3 に搬送し、処理部 5 3 にて処理された処理済みのウエハ W をキャリア 5 1 内に搬入し得るように構成されている。

【 0 0 6 8 】

【実施例】

ウエハ W の表面を親水性にするのに必要な酸化膜の膜厚：6 ～ 1 0 Å を生長させるためのオゾン水の濃度を設定するために、酸化膜とオゾン水のリンス処理時間との関係と、オゾン水の濃度とオゾン水立上り時間との関係を調べたところ、図 1 3、図 1 4 のような結果が得られた。

【 0 0 6 9 】

上記実験の結果、図 1 3 のグラフに示すように、ウエハ W の表面を親水性にする酸化膜の膜厚を 6 ～ 1 0 Å にするのに、オゾン水のリンス処理時間は約 1 ～ 2 分 (min) であった。また、図 1 4 のグラフに示すように、オゾン水の立上り時間が約 1 ～ 2 分 (min) { 6 0 ～ 1 2 0 秒 (sec) } のときのオゾン水の濃度は 0. 5 ～ 3 ppm であった。したがって、オゾン水の濃度の下限値は 0. 5 ppm 程度であればよく、オゾン水の濃度を 0. 5 ～ 1 0 ppm にすれば、レジストを溶解せずにウエハ W の表面を親水性にすることができる。

【 0 0 7 0 】

なお、酸化膜の膜厚が均一になるには、1 0 Å 程度が必要である。したがって、ウエハ W の表面の親水性の安定化を図るには、オゾン濃度が 3 ～ 1 0 ppm である方が好ましい。

【 0 0 7 1 】

また、従来の処理方法とこの発明に係る処理方法の処理効率を比較するために

、以下の条件でテストを行った。

【0072】

条件

1) 比較例1 : エッチング処理 (DHF)

→ リンス処理 (DI リンス) { 9 0 0 秒 }

→ IPA 蒸気 / N2 ブロー乾燥

2) 比較例2 : エッチング処理 (DHF)

→ リンス処理 (DI リンス) { 9 0 0 秒 }

→ N2 ブロー乾燥 (IPA 不使用)

3) 実施例 : エッチング処理 (DHF)

→ リンス処理 (DI リンス) / O3 水リンス { 合計 9 0 0 秒 }

→ N2 ブロー乾燥

ここで、エッチング処理 : 1 6 0 秒 (エッチング = 5 0 Å)、濃度 2 0 0 : 1

DI リンス処理 : 2 5 リットル / 分 9 0 0 秒

O3 水リンス処理 : 1 2 リットル / 分 3 0 0 秒、濃度 5 p p m

ウエハ : 8 インチウエハ、5 0 枚

乾燥 : IPA 蒸気 = 4 0 秒 / N2 = 3 0 0 秒      N2 乾燥 = 4 8 0 秒と

する。

【0073】

上記条件でウエハW表面に生じるウォーターマークの数を調べたところ、比較例2では、5 0 0 0 以上のウォーターマークが検出された。これに対し、比較例1と実施例では、ウォーターマークは1 0 以下であった。この結果、この発明の処理方法によれば、レジストパターンを崩すことなく、しかもウォーターマークの発生を抑制できることが判った。

【0074】

【発明の効果】

以上に説明したように、この発明によれば、上記のように構成されているので、以下のような効果が得られる。

【0075】

1) 請求項 1 記載の発明によれば、レジストパターンが形成されたウエハに薬液を供給してウエハ表面の酸化膜をエッチングにより除去した後、ウエハにリンス液を供給してウエハ表面を洗浄し、ウエハに所定濃度のオゾン水を供給してウエハの表面酸化膜を形成してウエハ表面を親水性にするので、ウォーターマークの発生を抑制することができる。また、ウエハに乾燥気体を供給してウエハ表面に付着する水分を除去するので、レジストパターンを破壊することなく効率よく乾燥することができる。

## 【 0 0 7 6 】

2) 請求項 2 記載の発明によれば、請求項 1 記載の発明と同様に、ウエハに所定濃度のオゾン水を供給してウエハの表面酸化膜を形成してウエハ表面を親水性にするので、ウォーターマークの発生を抑制することができる。また、ウエハを回転してウエハ表面に付着する水分を除去するので、レジストパターンを破壊することなく効率よく乾燥することができる。

## 【 0 0 7 7 】

3) 請求項 3, 6, 8 記載の発明によれば、レジストパターンが形成されたウエハは、ウエハに所定濃度のオゾン水を供給してウエハの表面酸化膜を形成してウエハ表面を親水性にするので、ウォーターマークの発生を抑制することができる。また、ウエハに乾燥気体を供給してウエハ表面に付着する水分を除去するので、レジストパターンを破壊することなく効率よく乾燥することができる。一方、レジストパターンが形成されないウエハは、薬液を供給してウエハ表面の酸化膜をエッチングにより除去し、ウエハにリンス液を供給してウエハ表面を洗浄した後、ウエハに乾燥用溶媒を供給してウエハ表面に付着する水分を除去するので、ウォーターマークの発生を抑制できると共に、効率よく乾燥することができる。したがって、レジストパターンの形成の有無によって選択して最適の処理ができるので、処理効率の向上が図れる。

## 【 0 0 7 8 】

4) 請求項 4, 7, 9 記載の発明によれば、請求項 3 記載の発明と同様に、レジストパターンが形成されたウエハは、ウエハに所定濃度のオゾン水を供給してウエハの表面酸化膜を形成してウエハ表面を親水性にするので、ウォーターマー

クの発生を抑制することができる。また、ウエハを回転してウエハ表面に付着する水分を除去するので、レジストパターンを破壊することなく効率よく乾燥することができる。一方、レジストパターンが形成されないウエハは、薬液を供給してウエハ表面の酸化膜をエッチングにより除去し、ウエハにリンス液を供給してウエハ表面を洗浄した後、ウエハに乾燥用溶媒を供給してウエハ表面に付着する水分を除去するので、ウォーターマークの発生を抑制できると共に、効率よく乾燥することができる。したがって、レジストパターンの形成の有無によって選択して最適の処理ができるので、処理効率の向上が図れる。

## 【0079】

5) 請求項5記載の発明によれば、親水化工程におけるオゾン水の濃度を、0.5～10ppmにすることにより、オゾン水によるレジストの溶解を防止することができると共に、親水化に必要な膜厚の酸化膜を形成することができる。

## 【0080】

6) 請求項10記載の発明によれば、被処理体は外気に触れずにエッチング処理、リンス処理、親水化処理及び乾燥処理を行うことができるので、ウエハに酸化膜が再度付着する心配がなく、また、パーティクルが付着する心配もない。したがって、上記3)、4)に加えて更に品質及び歩留まりの向上を図ることができる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【図1】

この発明に係る基板表面処理装置の第一実施形態を示す概略断面図である。

## 【図2】

この発明におけるエッチング処理工程を示す概略断面図である。

## 【図3】

この発明におけるリンス処理工程を示す概略断面図である。

## 【図4】

この発明における親水化（酸化膜形成）処理工程を示す概略断面図である。

## 【図5】

この発明における乾燥処理工程を示す概略断面図である。

【図 6】

第一実施形態の処理手順を示すフローチャートである。

【図 7】

この発明に係る基板表面処理装置の第二実施形態を示す概略断面図である。

【図 8】

第二実施形態におけるレジストパターンが形成されないウエハの乾燥工程を示す概略断面図である。

【図 9】

第二実施形態の処理手順を示すフローチャートである。

【図 1 0】

この発明に係る基板表面処理装置の第三実施形態を示す概略断面図である。

【図 1 1】

第三実施形態の処理手順を示すフローチャートである。

【図 1 2】

この発明に係る基板表面処理装置を適用した処理システムを示す概略平面図である。

【図 1 3】

酸化膜の膜厚とオゾン水のリンス処理時間との関係を示すグラフである。

【図 1 4】

オゾン水の濃度とオゾン水の立上り時間との関係を示すグラフである。

【符号の説明】

W 半導体ウエハ（被処理基板）

1 処理槽（処理室）

2 乾燥室

3 薬液供給手段

4 リンス液供給手段

5 オゾン水供給手段

6 乾燥気体供給手段


9 シャッタ




- 1 0 CPU (制御手段)
- 1 1 供給ノズル
  - 1 1 A ガス供給ノズル
  - 1 1 B IPA 供給ノズル
  - 1 1 C 第 1 の供給ノズル
  - 1 1 D 第 2 の供給ノズル
- 1 9 IPA 供給手段
- 2 3 内チャンバ
- 2 4 外チャンバ

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図4】




【図5】




【図6】




【図 7】



【図8】




【図9】







【図10】




【図 11】




【図 12】



【図13】



【図 14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 レジストパターンを崩さず、かつウォーターマークの発生を抑制して品質及び歩留まりの向上を図れるようにすること。

【解決手段】 レジストパターンが形成されたウエハWに薬液であるDHFを供給してウエハW表面の酸化膜をエッチングにより除去し、ウエハWにリンス液を供給してウエハW表面を洗浄し、その後、ウエハWに所定濃度のオゾン水を供給してウエハWの表面を親水性にすべく酸化膜を形成する。そして、ウエハWにN<sub>2</sub>ガス（乾燥気体）を供給してウエハW表面に付着する水分を除去する。これにより、ウエハWに形成されたレジストパターンを崩さず、かつウォーターマークの発生を抑制して品質及び歩留まりの向上を図ることができる。

【選択図】 図6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000219967]

1. 変更年月日 1994年 9月 5日  
[変更理由] 住所変更  
住 所 東京都港区赤坂5丁目3番6号  
氏 名 東京エレクトロン株式会社